



砖墙砖缝修复:

- 1、剔除原砖缝勾缝材料, 深度不小于45;
- 2、1:2.5水泥砂浆掺防水建筑胶勾缝, 深度不小于30;
- 3、原色勾缝材料勾凹平缝, 深度不小于10, 凹入应不小于5;
- 4、墙体外喷透明建筑憎水剂